

Tarkett Vinisin Oddział Kalush	Użytkowanie i konserwacja	Numer	TV 01/2016
	Wykładziny Heterogeniczne	Data	06-2016
		Strony	3

Wykładziny heterogeniczne Tarkett Vinisin Oddział Kalush wymagają prawidłowej i regularnej pielęgnacji. Satysfakcjonujące rezultaty użytkowania pokryć mogą być uzyskane wyłącznie przy stosowaniu się do kilku podstawowych zasad dotyczących użytkowania i pielęgnacji.

Ogólne zasady użytkowania:

- Należy wykonywać regularne sprzątanie bieżące, co przynosi lepsze efekty higieniczne, estetyczne i ekonomiczne w porównaniu z intensywnym czyszczeniem okresowym.
- Należy chronić wykładziny przed działaniem organicznych rozpuszczalników.
- Należy unikać kontaktu wykładzin z środkami barwiącymi, w przypadku zaistnienia kontaktu należy natychmiast usunąć substancje z powierzchni w celu uniknięcia trwałych przebarwień.
- Należy unikać kontaktu wykładzin z przedmiotami z kolorowej gumy, np. z osłonami na nogach mebli, stały kontakt może pozostawić trwałe przebarwienia.
- Nie należy przesuwac po wykładzinach przedmiotów ciężkich lub/i o ostrych krawędziach.
- Do pielęgnacji wykładzin należy używać środków przeznaczonych do pokryć PCW od jednego producenta zgodnie z jego zaleceniami i w zalecanych stężeniach.
- Używaj butów sportowych na wykładzinie sportowej – w przypadku użytkowania wykładziny do innych celów należy użyć specjalnych zabezpieczających aby uniknąć uszkodzeń.

Pielęgnacja wykładzin obiektowych

Podstawowym elementem zapobiegania zabrudzeniom podłóg jest zainstalowanie w strefie wejściowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system wejściowy może wychwycić do 80% potencjalnych zanieczyszczeń.

Pielęgnacja wykładzin heterogenicznych zabezpieczonych poliuretanem – Rekord 43, Rekord 42, Rekord 41, Rekord Sport

Wykładziny te ze względu na zabezpieczenie warstwą poliuretanu w trakcie procesu produkcyjnego nie wymagają wykonania dodatkowej konserwacji środkami akrylowymi po ułożeniu.

1. Czyszczenie początkowe

- po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń
- zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej, do mycia należy stosować roztwór neutralnego detergentu.
- usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody

2. Sprzątanie bieżące

Powinno być wykonywane regularnie w określonych odstępach czasu zależnych od intensywności użytkowania podłogi. Można je wykonywać różnymi metodami:

- czyszczenie na sucho - powierzchnię wykładziny zamiatać, odkurzać lub wycierać mopem do zbierania kurzu

- czyszczenie na mokro - zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej, do mycia stosować roztwór neutralnego detergentu lub w celu regeneracji miejsc o większym zużyciu do mycia zastosować roztwór środka do konserwacji bieżącej.

3. Czyszczenie okresowe

Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną powłokę zabezpieczającą należy odnowić. W tym celu:

- całkowicie usunąć zniszczoną powłokę nanosząc roztwór środka czyszczącego o pH 10-11 na 10-15 minut, jednorazowo czyścić nie więcej niż 20 m² w celu nie dopuszczenia do wyschnięcia roztworu na podłodze
- usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą
- zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy środka do konserwacji wykładzin obiektowych, przed nałożeniem każdej następnej warstwy należy czekać do wyschnięcia poprzedniej, po zabezpieczeniu należy odczekać min 6 godzin przed użytkowaniem posadzki.

Pielęgnacja wykładziny nie zabezpieczonej poliuretanem – Rondo 42

Wykładziny te nie wymagają konserwacji ponieważ warstwa użytkowa wykonana jest z czystego PCW. Jednak zaleca się, konserwację wykładzin, aby zapewnić łatwość utrzymania w czystości.

1. Czyszczenie początkowe

- po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń
- zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej, do mycia należy stosować roztwór neutralnego detergentu.
- usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody

2. Pierwsza konserwacja

- Po umyciu wykładziny należy poczekać na całkowite jej wyschnięcie.
- Zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy środka do konserwacji wykładzin obiektowych, przed nałożeniem każdej następnej warstwy należy czekać do wyschnięcia poprzedniej, po zabezpieczeniu należy odczekać min 6 godzin przed użytkowaniem posadzki.

3. Current cleaning

Powinno być wykonywane regularnie w określonych odstępach czasu zależnych od intensywności użytkowania podłogi. Można je wykonywać różnymi metodami:

- Czyszczenie na sucho - powierzchnię wykładziny zamiatać, odkurzać lub wycierać mopem do zbierania kurzu.
- Czyszczenie na mokro - zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej, do mycia należy stosować roztwór detergentu lub roztwór środka do konserwacji bieżącej dla wykładziny obiektowych.

4. Czyszczenie okresowe

Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną powłokę zabezpieczającą należy odnowić. W tym celu:

- całkowicie usunąć zniszczoną powłokę nanosząc roztwór środka czyszczącego o pH 10-11 na 10-15 minut, jednorazowo czyścić nie więcej niż 20 m² w celu nie dopuszczenia do wyschnięcia roztworu na podłodze
- usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą
- zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy środka do konserwacji wykładzin obiektowych, przed nałożeniem każdej następnej warstwy należy czekać do wyschnięcia poprzedniej, po zabezpieczeniu należy odczekać min 6 godzin przed użytkowaniem posadzki.