



QMAR  
PROBOSTWO GÓRNE 13  
87-732 LUBANIE  
TEL/FAX 054 251 33 48  
e-mail: info@qmar.com.pl;  
www.qmar.com.pl

WERSJA 2

Data aktualizacji: 2013-04-04

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# USZCZELNIACZ DEKARSKI

### WŁAŚCIWOŚCI

USZCZELNIACZ DEKARSKI – to asfaltowa trwale plastyczna masa szpachlowa do stosowania przy każdej pogodzie. Przylega zarówno do powierzchni suchych jak i mokrych lub wilgotnych. Naprawia i uszczelnia miejscowo uszkodzone części dachu tworząc elastyczna i trwałą powłokę wodoodporną. Trwale plastyczny, nie pęka i nie kruszy się. Wzmocniony włóknami.

### ZASTOSOWANIE

Wszelkie naprawy dachów zwłaszcza pokrytych papami i dachówką bitumiczną Uszczelnianie przy obróbkach blacharskich, świetlikach, wywietrznikach dachowych kominach. Usuwanie pęknięć, szczelin, rozwarstwień, pęcherzy, ubytków i innych uszkodzeń. Doskonały również jako środek do izolacji wodnej – naziemnej i poniżej gruntu.

### SPOSÓB UŻYCIA

1. Powierzchnie powinny być czyste i wolne od zanieczyszczeń (kurz, smary, tłuszcz, lód).
2. Masę nakładać przy pomocy szpachli lub kielni warstwą o grubości od 3 do 6mm, wciskając masę w szczelinę i rozsmarowując na szerokość od 50 do 100mm poza uszczelniane miejsce.
3. Wygładzić szpachelką brzegi przesmarowania.
4. Większe szczeliny i ubytki należy wzmocnić poprzez wklejanie siatki zbrojeniowej.
5. Pęcherze należy przeciąć, rozsmarować uszczelniacz wewnątrz pęcherza, założyć papę, dokładnie docisnąć, tak aby masa została wyciśnięta poza brzeg cięcia i wykonać reperację tak jak w przypadku szczelin.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

### DANE TECHNICZNE

Konsystencja	: pasta
Kolor	: czarny
Ciężar właściwy	: 0,97-1,03 g/cm <sup>3</sup>
Czas schnięcia	: około 30 dni
Zawartość części nie lotnych	: nie mniej niż 42%
Zawartość wody	: nie więcej niż 40%



QMAR  
PROBOSTWO GÓRNE 13  
87-732 LUBANIE  
TEL/FAX 054 251 33 48  
e-mail: info@qmar.com.pl;  
www.qmar.com.pl

WERSJA 2

Data aktualizacji: 2013-04-04

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# USZCZELNIACZ DEKARSKI

### PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy po otwarciu opakowania i 24 miesiące w oryginalnych szczelnych opakowaniach. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C.

### OPAKOWANIE

- Wiadro metalowe 19,6 kg, 1 galon, kartusz PE 300ml

### OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
4. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

#### UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.